

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 19.12.2017
מהדורה מס' 06
עמוד 1 מתוך 2

BC SEAL PAD



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

תיאור המוצר

פד מרובע נדבק על בסיס מסטיק בוטילי עם ציפוי לא ארוג, המאפשר שינוי צורת המוצר. הצד הדביק מוגן בציפוי מתקלף.

תכונות

BC SEAL PAD מתאים לאיטום מסביב להתקנים החודרים דרך הגג כגון: צנרת אוורור, נקזים, מחברי צנרת וחלקים בולטים באופן כללי. השכבה הלא ארוגה מתאימה את עצמה לצורת המשטח וניתנת לכיסוי על ידי דבק אריחים, נזל או מוצרים לאיטום מלט או כל כיסוי אחר. ניתן להשתמש במוצר לתיקון סדקים במלט, מלט סיבים ומתכת.

הכנת פני השטח

התשתית צריכה להיות נקייה, יבשה וללא אבק.

עצות

אין להוסיף כל תוסף.
אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
אין להשאיר את האריזה חשופה לקרני UV.

יישום

יש להסיר את ציפוי המגן, להניח את הפד על המשטח תוך מניעת יצירת בועות אויר בין הבוטיל והתשתית.
עבור מחברים, יש להניח את המוצר בחפיפה של 5 ס"מ לפחות.
יש ליישם בטמפרטורה בין 0°C עד $+40^{\circ}$.

אזהרה

לפני יישום המוצר, מומלץ לתקן כל חוסר אחידות על פני המשטח, להדביק אריחים משוחררים ולבדוק אם קיימת רטיבות סמויה על מנת למנוע יצירת לחץ אדים. אין להשתמש לפני מזג אוויר גשום או על משטחים רטובים. יש לכסות את המוצר 24 שעות לאחר היישום.

אריזה

אורך ורוחב סטנדרטיים: 320 מ"מ.

צבע:

השכבה הלא-ארוגה: לבן
שכבת הבוטיל: אפור

אחסון

המוצר נשמר יציב למשך 12 חודשים מתאריך הייצור כאשר הוא מאוחסן ארוז ולא פתוח. יש לאחסן בחדר מאוורר המוגן מלחות בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידיעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

נתונים טכניים (ערכים ממוצעים) לשימוש מקצועי

100% פוליפרופילן	סוג הפילם	חומר
גומי בוטילי	סוג התרכובת	
50 גרם למ"ר	D 45 1012	מסה למ"ר
כן		דוחה מים
100%		תכולת מוצקים משקלית
< 3 mm	בוטיל ב- ISO 7390 5°C	עמידות לנזילות
< 3 mm	בוטיל ב- ISO 7390 70°C	
אינו מתנתק	D421313	תגובה ב 30°C-
אין עיבור	שיטת לוח חם מנוקב D455256	עמידות עיבור
> 4 N/cm	על פלדה MEL 052	התקלפות ב- 90°C
7.5 ניוטון	ASTM D 2979	גשוש הדבקות (Probe Tack)
עובר	EN 1928	איטום
≤ - 40°C	EN 495-5	כיפוף בטמפרטורה נמוכה
μ 26176 ± 30%	EN 1931	מעבר אדים
Met. B ≥ 100 mm	EN 12691	עמידות לפגיעה
130 N ≤ אורכי	EN 12310	עמידות לשבירה
125 N ≤ רוחבי		
אורכי ≤ 145 N ל 50 מ"מ ≥100%	EN 12311	חוזק מתיחה בשבירה
רוחבי ≤ 105 N ל 50 מ"מ ≥100%		
+ 5°C < T < +40°C	טמפרטורת יישום	טמפרטורה
- 30°C < T < +80°C	עמיד לשבירה	

המוצר עומד בחוק 2003/53/CE.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידיעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.