


קוד פריט: ראה גיליון נתונים	BC SEAL BAND	
תאריך הוצאה: 19.12.2017		
מהדורה מס' 04		
עמוד 1 מתוך 2		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

תיאור

סרט הדבקה על בסיס שרף בוטילי וציפוי בד לא ארוג המאפשר גמישות ועיוות המוצר. הצד הדביק מכוסה בפילם מתקלף.

תחומי יישום

לאיטום תפרים ותפרי רצפה-קיר מתחת לאריחים או על רצפות אריחים קיימות, לפני הנחת הרצפה החדשה. הציפוי הלא-ארוג מתאים עצמו לצורת התשתית וניתן לצפות אותו בדבק אריחים או כל ציפוי או צבע אחר. איטום תפרים. תיקון סדקים במלט, מלט סיבים או מתכת.

הכנת פני השטח

פני השטח חייבים להיות נקיים, יבשים וללא אבק.

אזהרות

אין להוסיף כל תוסף.
אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
אין לחשוף לקרני UV.

יישום

יש לקלף את הפילם המגן, לשים את הסרט על התשתית תוך מניעת יצירת בועות אוויר בין הבוטיל והתשתית.
עבור תפרים יש לבצע חפיפה של 5 ס"מ לפחות.
לאיטום תשתיות העשויות לעבור התפשטות משמעותית, מומלץ להשתמש בשיטת היישום של BC SEAL BAND, המתאימה לעמידה במתחים אלה.
יש ליישם בטמפרטורות בין +5°C עד +40°C.

עצות

לפני היישום מומלץ לשקם פגמים במשטח, להדביק אריחים שהתרופפו ולבדוק אם קיימת לחות סמויה כדי למנוע יצירת לחץ אדים.
אין להשתמש לפני מזג אוויר גשום או על משטחים רטובים.
יש לכסות את המוצר 24 שעות לאחר היישום.


אריזה

1 גליל לקופסא – 80 מ"מ X 10 מ'

צבע:

בד לא-ארוג: לבן
בוטיל: אפור

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	BC SEAL BAND	
תאריך הוצאה: 19.12.2017		
מהדורה מס' 04		
עמוד 2 מתוך 2		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

אחסון

המוצר ישמר יציב למשך 12 חודשים מתאריך הייצור כאשר הוא מאוחסן באריזה שלמה שלא נפתחה. יש לאחסן באזור מאוורר המוגן מלחות בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר, הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

מאפיינים טכניים

100% פוליפרופילן	סוג הפילים	חומר
גומי בוטילי	סוג התרכובת	
50 גרם למ"ר	D 45 1012	מסה למ"ר
כן		דוחה מים
100%		תכולת מוצקים משקלית
< 3 mm	בוטיל ב- 5°C ISO 7390	עמידות לנזילות
< 3 mm	בוטיל ב- 70°C ISO 7390	
אינו מתנתק	D421313	תגובה ב -30°C
אין עיבור	שיטת לוח חם מנוקב D455256	עמידות עיבור
> 4 N/cm	על פלדה MEL 052	התקלפות ב- 90°C
7.5 ניוטון	ASTM D 2979	גשוש הדבקות (Probe Tack)
עובר	EN 1928	איטום
$\leq -40^{\circ}\text{C}$	EN 495-5	כיפוף בטמפרטורה נמוכה
$\mu 26176 \pm 30\%$	EN 1931	מעבר אדים
Met. B ≥ 100 mm	EN 12691	עמידות לפגיעה
אורכי ≤ 130 N	EN 12310	עמידות לשבירה
רוחבי ≤ 125 N		
אורכי ≤ 145 N ל 50 מ"מ $\geq 100\%$	EN 12311	חוזק מתיחה בשבירה
רוחבי ≤ 105 N ל 50 מ"מ $\geq 100\%$		
$+5^{\circ}\text{C} < T < +40^{\circ}\text{C}$	טמפרטורת יישום	טמפרטורה
$-30^{\circ}\text{C} < T < +80^{\circ}\text{C}$	עמיד לשבירה	

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידיעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.