

# MULTIFILL SMALTO 1-8

רובה לאריחים, אנטי בקטריאלית, דוחה מים עם אפקט פורצלן

## הוראות השימוש

- 1. הכנת המצע**  
המצע שעומד להיות מכוסה באריחים צריך להיות נקי לחלוטין. יש לנקות את המישקים ביסודיות ולהרטיב אותם קלות עם ספוג רטוב.
- 2. יישום**  
מוסיפים את MULTIFILL-STONE למים תוך כדי ערבוב מתמיד עד להשגת משחה אחידה. מומלץ להשתמש במערבל איטי לערבוב. יש להניח לתערובת לשקוע למשך כ-10 דקות ואז לערבב אותה שנית.  
את החומר מפזרים על ידי מלדג' גומי בזווית אלכסונית לתפרים וכך ממלאים אותם לגמרי. את החומר העודף מסירים לאחר זמן קצר עם ספוג רטוב. לבסוף, ניתן לנקות את המשטח עם בד יבש.  
בשימוש בחוץ או בטמפרטורות גבוהות, מומלץ להרטיב קלות את המשטח מדי כמה שעות, ולאחר שהדייס התייבש.

## צריכה

צריכת MULTIFILL SMALTO 1-8 תלויה בגודל האריחים ורוחב התפרים. הטבלה הבאה מציגה מספר דוגמאות להמחשת צריכת החומר (הערכים בגר"/מ"ר):

רוחב התפר				מימדי האריחים (ס"מ)
8 מ"מ	6 מ"מ	4 מ"מ	2 מ"מ	
---	---	1,500	750	2 X 2 X 0.3
1,210	900	600	300	10 X 10 X 0.6
950	710	470	240	15 X 15 X 0.7
720	540	360	180	20 X 20 X 0.7
550	410	280	140	30 X 30 X 0.8
420	320	210	100	40 X 40 X 0.8
340	260	170	90	50 X 50 X 0.8

## תיאור

MULTIFILL SMALTO 1-8 היא רובה צבעונית לאריחים על בסיס בטון, מועשר בשרפים. היא בעלת כוח מכני גבוהה, יציבות צבע מעולה ויכולת דחיית מים גבוהה. היא מכילה חומר בקטריאלי מיוחד המונע היווצרות חיידקים ברובה. החומר יוצר משטח חלק ומבריק. מתאים למישקים ברוחב של 1-8 מ"מ.  
הוא מוגדר כדייס CG2 WA על פי תקנת האיחוד האירופי 13888.

## תחומי יישום

MULTIFILL SMALTO 1-8 משמש סגירת פוגות בקירות או ברצפות, מתאים לכל סוגי האריחים, חדרי מקלחת, בריכות שחיה, בתוך מבנים וגם בחוץ.

## מידע טכני

- צורה: מלט צמנטי
- צבעים: 35
- דרישות מים: 1.10 ל"שק של 4 ק"ג
- צפיפות נפחית של המלט היבש:  $1.18 \pm 0.05$  ק"ג/ל
- צפיפות נפחית של מלט טרי:  $1.95 \pm 0.05$  ק"ג/ל
- טמפרטורת יישום: מ-5°C עד +35°C
- עמידות לשחיקה קטנה או שווה ל-1000 מ"ק חוזק לחיצה: 30,000 ניוטון/ממ"ר
- חוזק כפיפה: 7.50 ניוטון/ממ"ר
- ייבוש התכווצות: קטן או שווה ל-2 מ"מ/ניוטון ספיגת מים לאחר:
  - 30 דק': גדולה או שווה ל-2 גר'
  - 240 דק': גדולה או שווה ל-5 גר'
- משך חיים בדלי: לפחות 2 שעות ב-20°C
- ניתן להליכה: לאחר 10 שעות ב-20°C

## ח"י מדף – איחסון

- שקי נייר של 20 ק"ג
- 12 חודשים מתאריך הייצור.
- שקי פלסטיק של 2 ו-4 ק"ג:
- 24 חודשים מתאריך הייצור.

ח"י המדף המוזכרים לעיל תקפים בתנאי שהמוצר מאוחסן באריזה מקורית סגורה, מוגן מלחות ותנאי קרה.

## הערות:

- MULTIFILL SMALTO 1-8 מכיל בטון שמגיב למים ויוצר תמיסות בסיסיות ולכן מוגדר כחומר מגרה.
- אנא שימו לב לאזהרות השימוש והוראות הבטיחות הכתובות על האריזה.

## אריזה - צבעים

ניתן להשיג את MULTIFILL SMALTO 1-8 ב-35 הצבעים הבאים עם מספרי הקוד והאריזות התואמים (שקים של 2, 4, ו-20 ק"ג):

צבע	2 ק"ג	4 ק"ג	20 ק"ג
01 לבן	X	X	X
02 שחור	X	X	
03 אפור	X	X	X
04 אפור פנינה	X	X	
05 אפור בהיר	X	X	X
06 בהאמה ב'	X	X	X
07 חום-אדום	X	X	
08 חום	X	X	
09 חום בהיר	X	X	
10 אפור כהה	X	X	
11 אייבורי	X	X	
12 סגול	∞	∞	
13 אדום	∞	∞	
14 קוטו (אבן)	∞	∞	
15 אפור מנהטן	X	X	
16 אוכרה בהיר	∞	∞	
17 אנמון	X	X	
18 ב' פנינה	X	X	
19 מוקה	∞	∞	
20 מרון	X	X	
21 קרמל	X	X	
22 מגנוליה	∞	∞	
23 אורגון	∞	∞	
24 קינמון	∞	∞	
25 כורכום	∞	∞	
26 ירוק	∞	∞	
27 כתום	∞	∞	
29 אפור כסוף	∞	∞	
30 אפור בטון	X	X	
31 כרמי	∞	∞	
32 כחול מיקונס	∞	∞	
33 צהוב	∞	∞	
34 מנטה	∞	∞	
35 ים טרופי	∞	∞	
36 קפריסין	∞	∞	

X גוון מלאי זמין

∞ גוון קיים בהזמנה מראש

- ניתן להזמין את כל הגוונים בשקים של 20 ק"ג בהזמנה מראש (נדרשת מיני' כמות).

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.