

Быстросхватывающийся анкерочный цементный раствор

Описание

FIX RAPID - быстросхватывающийся цементный раствор, который начинает схватываться сразу после добавления воды.

Применение

FIX RAPID применяется для ускоренного крепления конструктивных элементов, ремонта, анкеровки, а также для заполнения отверстий, раковин и т.д.. Применяется на горизонтальных и вертикальных поверхностях как внутри, так и снаружи помещений.

Технические характеристики

Вид:	цементный порошок
Цвет:	серый
Требуется воды:	30% от веса FIX RAPID
Плотность сухого раствора:	1,2 ± 0,1 кг/л
Прочность на сжатие после 24 часа:	> 30,00 Н/мм ²
после 28 суток:	> 40,00 Н/мм ²
Прочность на изгиб:	> 6,0 Н/мм ²
Работоспособность:	1,5-2 мин при +20°C
Начало схватывания:	2 мин
Конец схватывания:	3 мин

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть очищенным от пыли, смазки, отслоившихся участков, а также тщательно пропитанным водой.

2. Нанесение

FIX RAPID постепенно добавляется в воду при быстром перемешивании до образования однородной пастообразной массы, подходящей для проведения ремонтных и анкерочных работ. Время перемешивания не должно превышать 1 мин. Каждый раз перед нанесением рекомендуется перемешивать небольшое количество материала, в связи с коротким временем работоспособности.

Расход

Около 1,6 кг FIX RAPID для приготовления 1 л отвердевшей смеси.

Упаковка

4 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной невскрытой упаковке в помещениях, защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

- Минимальная температура нанесения +5°C.
- Металлические поверхности, контактирующие с FIX RAPID необходимо защитить соответствующим антикоррозионным слоем.
- В случае длительных работ или же при нанесении материала на большую толщину, перед добавлением воды в FIX RAPID можно смешать его с песком в соотношении 1:3. Это позволит увеличить время схватывания материала. Помимо этого, добавление простого цемента замедляет время схватывания FIX RAPID.

- Во время нанесения материала рекомендуется пользоваться перчатками.
- Отвердевший материал нельзя повторно размягчать водой.
- Инструменты очищаются водой сразу же после завершения работ.
- Продукт содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь. Классифицируется как раздражающее вещество.
- Инструкции предотвращения риска и советы о мерах безопасности указаны на мешке.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net