

UNI-PRIMER

פריימר אקרילי, על בסיס מים

תיאור

פריימר פולימרי המייצב מצעים נקבוביים ומבטיח הדבקה טובה של צבעים מבוססי מים, דבקים לאריחים, מלט גמיש, שכבות אלסטומריות ניתנות להברשה וכו', על ידי חדירה לנקבוביות המצע הפריימר משמש כשכבה מקשרת בינה לשכבה המיושמת עליה כמו צבע, מלט, דבק, שכבת ציפוי וכו'.

תחומי יישום

UNI-PRIMER הוא פריימר מוכן לשימוש המשמש להדבקה טובה של שכבות ציפוי על מצעים נקבוביים עשויים בטון, אבן, טיח, לוחות גבס, לוחות סיבים וכו'. הפריימר משמש לייצב טיח חלש או מתפורר ולייצוב והפחתת ספיגת המים של מצעים שעליהם הולכים ליישם את דבקי האריחים - AQUAMAT-ELASTIC (דייס איטום אלסטי דו רכיבי) או ISOMAT SL 17 (ממברנה נוזלית אלסטומרית ניתנת להברשה, לאיטום מתחת לאריחים). הפריימר מתאים ליישומים בתוך מבנים וגם מחוץ להם.

מידע טכני

צורה	תחליב
צבע	לבן
צפיפות	1.00 ק"ג/ליטר

הוראות השימוש

1. הכנת המצע

המצע המיועד ליישום הפריימר צריך להיות יבש, ללא אבק, שומן, לכלוך וכד'.

2. יישום

יש לערבב היטב את UNI-PRIMER וליישם אותו בצורה אחידה על המצע בעזרת מברשת, רולר או בהתזה.

צריכה

100-200 גר/מ"ר, תלוי בספיגות המצע.

אריזה

ניתן להשיג את UNI-PRIMER במיכלי פלסטיק של 1, 5 או 20 ק"ג.

חיי מדף – איחסון

12 חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית סגורה, בטמפרטורה בין $+5^{\circ}\text{C}$ ל- $+35^{\circ}\text{C}$ יש להגן על החומר מחשיפה ישירה לשמש ותנאי קרה.

הערות:

- הטמפרטורה בעת היישום חייבת להיות לפחות $+5^{\circ}\text{C}$

חומרים אורגניים נדיפים (חא"נ)

על פי תקנת האיחוד האירופאי 2004/42/CE (נספח II, טבלה A), הכמות המקסימלית המותרת של חא"נ במוצר מתת קטגוריה h סוג WB היא 30 גר/ל" למוצר מוכן לשימוש. הכמות המקסימלית של חא"נ במוצר המוכן לשימוש UNI-PRIMER קטנה מ-30 גר/ל".

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.