

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצא: 25.11.2015
מהדורה מס' 02
עמוד 1 מתוך 2

WINSEAL



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

תיאור

WINSEAL הוא חומר נצמד חד-רכיבי מקצועי לאיטום, המכיל ביטומן מיוחד ופולימרים איכותיים. מתאים ליישום על משטחים רטובים או מתחת למים. נצמד לרוב חומרי הבניה.

מאפיינים טכניים

נתונים על המוצר

מראה	חלק, מבריק, שחור
מרקם	משחה שמנונית תיקסטורופית
צפיפות ב- 23°C	1,250 – 1,350
-	(1.27)
(ערך טיפוי)	<55
נקודת הבזק (IP 34) Abel	(47)
יצירת פילם	כשעתיים
זמן ייבוש	4 שבועות (בהתאם לסוג התשתית)
לאחר התאיידות הממס:	
טמפרטורת היתוך °C	200
טמפרטורות ליישום °C	+5°C עד +40°C

המוצר עומד בחוק 2003/53/EC.

יישומים

WINSEAL מתאים לשימוש על ממברנות ביטומן, תעלות ניקוז ומי גשם, מאוררים, תפרי בנייה, תעלות השקיה, מיכלי בטון ובריכות. מעולה באיטום ארובות וצוהרים. ניתן ליישמו לצורך איטום והצמדה של חפיפות בין תפרים ביישום קר של ממברנות פולימר-ביטומן (מחזור WINGLUE). נצמד מעולה לפי.וי.סי ומתאים לאיטום צנרת ומחברים.

צריכה

תלוי במידות התפר ובאופי השימוש.

אזהרה

המשטח צריך להיות נקי וללא אבק וגריז לפני היישום. במשטחים עדינים במיוחד, מומלץ לבצע בדיקה ראשונית לפני השימוש. אין ליישם על פנלים לבידוד הנמצאים תחת קרינת שמש ישירה או בטמפרטורות גבוהות. יש להשתמש תמיד באזורים מאוררים.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצא: 25.11.2015
מהדורה מס' 02
עמוד 2 מתוך 2

WINSEAL



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

יישום

נקב את המיכל, חתוך את הפיה לגודל הרצוי ופזר בעזרת אקדח ריסוס המיועד לחומר איטום Winseal מבטיח איטום והצמדה מייד לאחר היישום, אך בגלל ההרכב הכימי הייחודי שלו, יתכן שידרשו אפילו מספר ימים להתקשות מלאה.

אחסון

המוצר נשאר יציב למשך 12 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה המקורית לפני פתיחתה במקור קריר ויבש בטמפרטורות בין $+40^{\circ}\text{C}$ - $+5^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אזהרות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר, הערוך בהתאם לתקנות ומכיל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכילים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

	בדיקה	תכונה
<40	ISO 7389	גבול כניעה אלסטי, %
>100	ISO 8339	התארכות בקריעה, % - בדגימה יבשה ב- 23°C - לאחר טבילה במים
<25 10-15%	ISO 10563	אובדן נפח לאחר אידוי הממס
<3	ISO 7390	עמידות להחלקה ב- 5 ו- 50°C , מ"מ

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.