

קוד פריט: ראה גיליון
נתונים

**WINSTUCCO
FLEX THIN**



תאריך הוצאה:
01.01.2016

מהדורה מס' 02

עמוד 1 מתוך 2

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

עומד בתקן UE
EN 13888
CG2
מלט צמנט לדליפות

תיאור

הובה חד-רכיבית לאיטום בעלת מודול אלסטי נמוך ליישום גם על רצפות המיועדות לתנועה כבדה, פותחה במעבדות המחקר ופיתוח של WINKLER.

תחומי יישום

המוצר משמש לאיטום דליפות ברצפות, מתאים אפילו לרצפות תחת תנועה כבדה. עמיד לדטרגנטים שכיחים ולרוב התמיסות הבסיסיות האגרסיביות. ניתן לשימוש בתוך או מחוץ למבנים.

הכנת פני השטח

לפני המילוי יש לוודא שהאריחים הותקנו כמו שצריך והם מקובעים היטב. על המילוי להתחשב בזמן ההמתנה של חומר ההצמדה הנבחר. נקה מייד את עודפי המוצר לפני שהוא מתקשה.

המלצות

אין צורך בתוספים או מלט.
אין להשתמש כאשר המיכל פגום.
אין להוסיף מים כאשר התערובת מתחילה להתקשות.
אין ליישם על משטחים שטופלו עם אספלט או ביטומן.

יישום

יש לערבב היטב לקבלת תערובת הומוגנית ללא גושים. יש לנקות את אזור הדליפות, ליבש ולסלק חלקים מתפוררים. ניתן ליישום עם כף מריחה.

אזהרות

אין להשתמש במוצר לסתימת חורים הגדולים מ-12 מ"מ, או למילוי תפרי התפשטות במשטחים שאינם יבשים לחלוטין או שיש עליהם מים עומדים. יש ליישם בטמפרטורות בין +5°C עד +35°C.

צריכה

150-250 גרם למ"ר.

אריזה

שקים 5-25 ק"ג.

אחסון

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידעתנו. עם זאת, ההמלצות וההצעות ניתנות ללא כל אחריות, מכיוון שתנאי העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	WINSTUCCO FLEX THIN	
תאריך הוצאה: 01.01.2016		
מהדורה מס' 02		
עמוד 2 מתוך 2		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

חיי המדף של המוצר כאשר הוא מאוחסן באריזתו המקורית שלא נפתחה - 12 חודשים. יש לאחסן בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על תקני בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

יש להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לאתרים מתאימים. לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר.

נתונים טכניים (ערכים ממוצעים)

WINSTUCCO FLEX עומד בתקן EN 13888 (מלט צמנט לסתימת דליפות) ובדרישות המינימליות בסיווג CG2: WATER-REPELLENT EFFECT.

המוצר לאנשי מקצוע נתוני המוצר

מצב צבירה:	אבקה
צבע:	לבן / אפור
מים לערבוב:	20%
תערובת נפח מאסה EN 1015/6 (ק"ג למ"ק)	1660
תגובת אש EN 13501-1:8	A1
מוליכות תרמית (EN 1745) (λ):	0.70 W/mk
עמידות לרטיבות:	טובה
עמידות להתיישנות:	טובה
עמידות לנתרן כלורי:	טובה
עמידות לדחיסה לאחר 28 יום:	עומד ב- EN 13888
קוד מכס	38245090

המוצר עומד בדרישות Directive 2003/53/CE.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות וההצעות ניתנות ללא כל אחריות, מכיוון שתנאי העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	WINSTUCCO FLEX THIN	
תאריך הוצאה: 01.01.2016		
מהדורה מס' 02		
עמוד 3 מתוך 2		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות וההצעות ניתנות ללא כל אחריות, מכיוון שתנאי העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.